



합성수지원료



RIKABINOL HB는 BIS-PHENOL A 의핵수첨에의해 얻어진 지환족2가알콜입니다. POLYESTER, ALKYD수지에는 내후, 내약품성을 부여하고 합섬, 합성고무, 의약등의 용도가 있습니다.

	Appearance	SP(°C)	Color (Hazen)	Moisture (%)	Ash (%)	Fe (ppm)	Packing
RIKABINOL HB	colorless, flake	435 min	30 max (30% methanol solution)	0.5 max	0.005 max	3 max	20K, PolyPB 400K, FC



SKY CHDM은 SK NJC가 생산하는 CHDM(1,4-CYCLOHEXANEDIMETHANOL)의 상표입니다. CHDM은 POLYESTER수지, POLYURETHANE수지의투명성, 광택성, 내충격성, 내후성, 유연성을 향상시키는 개질소재로서 폭넓게 활용가능합니다.

	Appearance	NV	Color(Hazen)	Purity (%)	Packing
SKY CHDM	white, waxy solid	99.0 min	0.2 max	10 max	220K, DM