

합성수지용 조제

RIKAFLOW EP-18

RIKAFLOW EP-18은 PVC용 골제입니다. 가공 전역으로써 우수한 골성을 갖고 수지열화를 방지하고 빛, 열안정작용을 표시합니다.

	Appearance	MP (°C Transparency)	AV	OX-OX (%)	VL (%)	Color(Hazen)	Packing
RIKAFLOWEP-18	white, flake	50~68	0,5max	1,5 min	0,2 max	100 max	20K,PB

스테아린산

스테아린산은 PVC용 골재로 가장 이용되고 있습니다.

	Appearance	MP (°C Transparency)	AV	OX-OX (%)	VL (%)	Color(Hazen)	Packing
STEARIC ACID 300POWDER	white, powder	58 min	197~206	200~208	1 max	180 max	20K,PB
STEARIC ACID 250POWDER	white, powder	57 min	200~209	201~210	2 max	200 max	500K,FC

CONOL 30F

CONOL 30F는 고급알콜계 골재로써 내부골성의 특징을 갖고 있습니다.

	Appearance	MP (°C Transparency)	AV	SV	OHV	IV	Moisture (%)	Color (Hazen)	Packing
CONOL 30F	white, solid	55~60	0,2 max	0,5 max	200~215	0,5	0,5 max	30 max	20K,PB